
ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 1К ecoroom ДЛЯ ПАРКЕТА

Описание	Однокомпонентный лак для паркета на основе водно-дисперсионной композиции сополимеров с функциональными добавками. После отверждения образует на поверхности паркета, ламината из дерева прочное финишное, устойчивое к износу, декоративное покрытие. Устойчив к мытью, бытовой химии. Защищает обработанную поверхность от воздействия влаги, грязи и умеренных нагрузок. Состав, готов к применению, не токсичен и удобен в работе.
Область применения	Применяется как самостоятельное финишное защитное покрытие для поверхности при укладке паркета, паркетной доски, ламината, полов из дерева. Подходит для внутреннего применения в жилых и общественных помещениях. Может применяться при обработке ступеней и перил лестниц, а также других деревянных элементов интерьера.
Преимущества	• отсутствие запаха • не желтеет • защита от воды и влаги • экологически чистый • устойчивый к нагрузкам и истиранию • отличная реология
Подготовка поверхности	Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира. При необходимости удалить отслаивающиеся фрагменты, старое покрытие, защитные пропитки пр., устранить имеющиеся на поверхности дефекты. Влажность древесины должна быть менее 12%. Рекомендуется обрабатывать новую древесину после шлифовки и обеспыливания, промером из лака, разбавленного на 10-15% водой. Перед началом комплексного покрытия лаком, проверить совместимость материалов на небольшом участке поверхности.
Способ применения	Перед применением тщательно перемешать. Перемешивать в процессе применения. Наносить шпателем, специальный валиком или кистью тонким слоем на сухое основание. Применять при температуре не ниже от +12 до +25°C и относительной влажности 40-60%. Не наносить более 1 слоя лака в течении 4-8 часов, для предотвращения деформации древесины от избытка влаги. Между слоями требуется проводить технологическую шлифовку поверхности, но не ранее чем через 8 часов. Наносит 3-4 слоя. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой. Отвердевший лак удаляется с помощью растворителя. Не рекомендуется наносить лак при сквозняке, прямых солнечных лучах, пониженных температурах.

**Меры
предосторожности**

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

**Технические
характеристики**

Расход на один слой, г/м ²	100-150
Цвет пленки после высыхания	бесцветный
Сухой остаток, %	35
Плотность, гр/мл	1,1
Отверждение	влажностная полимеризация
Способ нанесения	кисть, валик, шпатель
Разбавитель	вода + ацетон
Диапазон температур нанесения	от +12 °С до +25 °С

Состав

Вода, полимерная композиция, функциональные добавки.

Расход

100-150 г/м² в зависимости от фактуры поверхности.

Время высыхания

Не более 3 часа при температуре +20 °С (±2°С) и относительной влажности воздуха 70%. Полное отверждение в течении 1 недели. Щадящая эксплуатация возможна спустя 1 сутки после нанесения. Низкая температура и высокая влажность увеличивают время полимеризации и высыхания лака.

Хранение

Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°С и не выше + 30°С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 24 месяца от даты изготовления.

Фасовка

3кг, 5кг, 10кг. Пластиковая канистра.