
ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 2К ecoroom ДЛЯ ПАРКЕТА

Описание

Полиуретановый двухкомпонентный лак для паркета на водной основе, композиции сополимеров и функциональных добавок. После отверждения образует на поверхности паркета, ламината из дерева прочное финишное, устойчивое к износу, декоративное покрытие. Устойчив к погодным воздействиям, мытью, бытовой химии и истиранию. Существенно продлевает срок службы (до 25 лет) изделий из древесины. Защищает обработанную поверхность от воздействия влаги, UV воздействия солнца, грязи, грибов, микроорганизмов и умеренных нагрузок. Двухкомпонентный состав: компонент А лак, компонент Б отвердитель. Не токсичен.

Область применения

Применяется как самостоятельное финишное защитное покрытие для поверхности при укладке паркета, паркетной доски, ламината, полов из дерева и деревянных конструкций в интерьере и экстерьере. Подходит для внутреннего применения в жилых и общественных помещениях, а также снаружи строений и зданий с высокими эксплуатационными нагрузками и большой площадью.

Преимущества

- прочное надежное покрытие
- устойчив к UV излучению
- не желтеет
- устойчивый к нагрузкам, истиранию и царапинам
- отличная реология

Подготовка поверхности

Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира. При необходимости удалить отслаивающиеся фрагменты, защитные пропитки пр., устранить имеющиеся на поверхности дефекты. Можно наносить на ранее лакированные поверхности. Влажность древесины должна быть менее 12%. Рекомендуется обрабатывать новую древесину после шлифовки и обеспыливания, промером из лака, разбавленного на 10-15% водой. Перед началом комплексного покрытия лаком, проверить совместимость материалов на небольшом участке поверхности.

Способ применения

Перед применением тщательно перемешать компоненты А и Б электродрелью с мешалкой на низких оборотах. Наносить шпателем, специальный валиком или кистью, тонким слоем на сухое основание. Не наносить более 1 слоя лака в течении 3-4 часов для предотвращения деформации древесины от избытка влаги. Между слоями требуется проводить технологическую шлифовку поверхности, но не ранее чем через 5 часов. Наносит 2-4 слоя. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой. Отвердевший лак удаляется механически. Не рекомендуется наносить лак при сквозняке, прямых солнечных лучах, пониженных температурах.

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

**Меры
предосторожности**

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

**Технические
характеристики**

Расход на один слой, г/м ²	100-150
Цвет пленки после высыхания	бесцветный
Сухой остаток, %	33
Плотность, гр/мл	1,2
Отверждение	влажностная полимеризация
Способ нанесения	кисть, валик, шпатель
Разбавитель	вода +растворитель
Диапазон температур нанесения	от +12 °С до +25 °С

Состав

Вода, полимерная композиция, функциональные добавки.

Расход

100-150 г/м² в зависимости от фактуры поверхности.

Время высыхания

Не более 2 часов при температуре +20 °С (±2°С) и относительной влажности воздуха 70%. Полное отверждение и набор прочности в течении 1 недели. Щадящая эксплуатация возможна спустя 8-10 часов после нанесения. Низкая температура и высокая влажность увеличивают время полимеризации и высыхания лака.

Хранение

Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°С и не выше + 30°С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев от даты изготовления.

Фасовка

Комплект:
компонент А лак. 4,5 л. Пластиковая канистра.
компонент Б отвердитель. 0,45 л. Пластиковая банка.